

## CREMA ZAMORA LIMESTONE



### Denominación petrográfica

Densidad aparente/ density	<b>2440 Kg/m<sup>3</sup></b>	UNE-EN 1936
Porosidad abierta/ open porosity	<b>2,4 %</b>	UNE-EN 1936
Absorción de agua/ water absorbtion	<b>0.2 %</b>	UNE-EN 13755
Resistencia a la abrasión/ absorbtion	<b>21,0 mm.</b>	UNE-EN 14157
Resistencia a la compresión/ compression	<b>179 MPa</b>	UNE-EN 1926
Resistencia a la flexión/ flexural strength	<b>14,3 Mpa</b>	UNE-EN 12372
Resistencia a la heladicidad (56 ciclos)/ frost	<b>16,1 MPa</b>	UNE-EN 12371