

ALBERO PETIA GRANITE



Denominación petrográfica	Granite	UNE-EN 12407
Densidad aparente	2600 Kg/m ³	UNE-EN 1936
Porosidad abierta	1.0 %	UNE-EN 1936
Absorción de agua	0.4 %	UNE-EN 13755
Resistencia a la abrasión	16.5 mm.	UNE-EN 14157
Resistencia a la compresión	14,8 MPa	UNE-EN 1926
Resistencia a la flexión	8,3 Mpa	UNE-EN 12372
Resistencia a la heladicidad (48 ciclos)	9,3 Mpa	UNE-EN 12371